

STICKBOND-510

DESCRIPCIÓN

Adhesivo termo fusible de alto desempeño en forma de barra para la industria, artesanía y hobbie.

PROPIEDADES

Encolado y fijación de: Madera, Papel y materiales de cartón, Textiles, Corcho, Foamy, Espuma de poliestireno y Tubos de cartón.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Amarillo cristalino
Base:	Copolímero EVA
	Peso específico: aprox. 0,97g/cm ³
Viscosidad:	Brockfield RVT thermosel 177°C 14,100 - 17,800 cps
	Punto de ablandamiento: 92 ± 3°C (anillo + bola)
Temperatura:	Aplicación: 180 – 200°C Tiempo abierto: aprox. 76 sec, depende del material, de la cantidad aplicada y la temperatura ambiente
Tiempo de secado:	2 - 3 sec., depende de la influencia aislante del material utilizado.
Aparatos de aplicación:	Pistolas para adhesivos termo fusibles

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales a encolar deben de ser sólidos, completamente limpios de polvo, suciedad, humedad, grasa y antiadherente. La aplicación se efectúa en forma de puntos, rayas u orugas por una parte. La adhesión en temperaturas bajas depende de los materiales encolados.

Advertencia: El adhesivo fundido así como la punta de la pistola de aplicación pueden llegar a temperaturas de 200°C, por lo que se pueden producir quemaduras. En tal caso, inmediatamente lavar con mucha agua fría.

PRESENTACIONES

Barras de adhesivo termo fusible: 7.2 mm de diámetro de diferentes longitudes : 20 cms y 25 cms / 11.2 mm de diámetro de 25 cms. Embalaje: Cartón con 20 Kgs neto

ALMACENAJE

Stickbond 510 puede ser almacenado durante un año a temperatura ambiente. Evitar calor (rayos del sol), ya que pueden deformar las velas. Las velas se mantienen flexibles hasta temperaturas de mín. -10°C.